

| 类别 Category | 材料牌号Grade | 剩磁 Br | 矫顽力 Hcb | 内禀矫顽力 Hcj | 最大磁能积 (BH)Max |
|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | Gs | Oe | Oe | MGOe |
| 同性压延 | HM-7 | 1750-1850 | 1300-1400 | 2100-2300 | 0.65-0.75 |
| 半异性挤出 | HM-10 | 1800-1900 | 1500-1650 | 2200-2500 | 0.70-0.85 |
| 半异性压延 | HM-10 | 1950-2100 | 1500-1600 | 2050-2250 | 0.85-1.0 |
| 异性挤出 | HM-256 | 1900-2000 | 1650-1850 | 2600-3200 | 0.90-1.10 |
| 异性压延 | HM-256 | 2500-2600 | 2100-2300 | 2500-3000 | 1.50-1.60 |